

Tekniskt datablad

Sigmavar WS Matt



MATERIALBESKRIVNING

Typ	Vattenspädbar halvmatt klarlack.
Användning	För invändigt trä samt golv.
Användningsområde	Inomhus.
Egenskaper	Ger en robust yta som ej gulnar. Efter full uthärdning (7 dygn) beständig mot de flesta rengöringsmedel, vatten, kaffe, te, vin och alkohol (40%).
Färg och glans	Matt, Transparent.

INFORMATION VID 23 °C, 50 % RF

Bindemedel	Akryl/polyurethan
Torrhalt	Ca 34%
Torktid	Ca. 2 timmar
Övermålningsbar	4 timmar
Flampunkt	Ingen

ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN

Åtgång	Beroende på underlaget, ca 10 m ² /l.
Krav på underlaget	Underlaget skall vara rent, torrt samt fritt från vax, polish och såprester.
Temperatur	Min. 10°C och max 85 % RF vid applicering och torkning.
Applicering	Pensel, eller rulle
Förtunning	Vatten. Bör ej förtunnas.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladerna vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.



BRUKSANVISNING

System

Obehandlat trä (trägolvt) eller maskinslipade trägolvt
Behandlas 3 gånger med Sigmavar WS Satin.

Tidigare lackade trägolvt

Tvätta med Sigma Grund– skölj med rent vatten. Ev. såprester borttvättas med ättiksvatten– skölj med rent vatten. Ev. rester av vax, polish etc. avlägsnas bäst med maskinslipning. När golvet är torrt behandla 1-2 ggr med Sigmavar WS Satin.

Tidigare lackat trä

Tvätta med Sigma Grund– skölj med rent vatten. Efter mattslipning behandla 1-2 ggr med Sigmavar WS Satin.

Observera

Vissa tropiska träslag innehåller ämnen som kan ge finishproblem. Exv. träslaget Afzelia innehåller ämnen som påverkar torkförloppet negativt. Träslaget Merbau innehåller vattenlösliga ämnen som ger sig till känna i ytskiktet. Färdigbehandla två gånger med Sigmacryl 5. Första gången förtunnad max. 5 % med vatten om nödvändigt. Andra gången påföres den oförtunnad.

MER INFORMATION

Hållbarhet

Ett år vid frostfri förvaring i tättslutande originalförpackning.

Säkerhet

Se tekniskt säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laborietester och praktiska prov. Ett övergripande ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många förhållanden som kan uppstå i samband med underlaget och appliceringen. Det åligger användaren att inhämta de senaste reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.