

Seigneurie Kubik'O Fixativ


MATERIALEBESKRIVELSE

Type	Vandig primer.	
Anvendelse	Primer, til anvendelse i system med Kubik'O og Kubik'O Metallic.	
Anvendelsesområde	Inde og Ude.	
Egenskaber	- Dybdetrængende og vedhæftningsformidlende.	
Farve og glans	Klar.	
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	Bindemiddel:	100% Acryl
	Massefylde:	ca. 1,03 kg/dm ³
	Tørstofindhold:	Vol %: 15
	Berøringstør:	Ca. 2 timer.
	Overmalbar:	Ca. 6 timer.
	Flammepunkt:	Ikke relevant.

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	8-12 m ² /litr afhængigt af underlagets sugsevne.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, fast og bæredygtig. Nystøbt beton skal være mindst 28 hærdedøgn gammel, og have et fugtindhold på max 5% H ₂ O og en Ph værdi < 13.
Temperaturforhold	Underlag og omgivelsestemperatur: min. 5°C og max. 35°C. Max. 80% RF.
Påføring	Pensel, rulle eller airless sprøjte.
Fortynding	Klar til brug.
Rengøring	Værktøj rengøres i vand straks efter brug.

Seigneurie Kubik'O Fixativ**BRUGSANVISNING****Systemer**

Ubehandlet beton vaskes og slibes. Evt. løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Begroninger behandles med SIGMA Træ & facaderens. Vask foretages med SIGMA Grundrens fortyndet med vand. Skyl efter med vand, evt. højtryksrensning.

- Ubehandlet og sugende underlag grundes med Kubik'O fixativ.
- 1. lag Kubik'O påføres fortyndes 10% med vand.
- 2. lag Kubik'O påføres ufortyndet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER**Emballage**

5 ltr.

Holdbarhed

Mindst 1 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

MAL kode: 00-1.

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.