	Vedligehold	Gulve
MBK-EDB	April 2000	Blad nr. V 6473C

Byggemateriale		Træ, brædder/parket
Funktionsklasse	IV	Spec. høje æstetiske og/eller funkt. krav
Nuværende behandling		Polyurethanlak
Tilstand og behov		C: Almindeligt vedligehold
Forventet udfald		Ensartet, lukket og glat flade
Slutbehandling		Polyurethanlak
Kodenummer	*	3-3 (NB Epoxykursus/At-bek. 199)

Behandlingsanvisning - Sigma Coatings A/S - Marts 2004

- fjernelse af evt. plejemidler
- vask med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand
- afrensning af evt. sæberester med varmt eddikesurt vand - eftervask med rent vand
- slibning (til vedhæftning/ensartet ruhed)
- renslibning af gennemslidte steder
- 1 gang pletning med Blitsa Isolak (halvblank)
- 2 gange Blitsa Isolak (halvblank)